

概 述:	老人牌环氧封闭漆 05990 是一种低粘度、双组份环氧清漆，具有优异的渗透性能。
用 途:	用于在色漆施工前，封闭干净的混凝土表面。它的使用量以刚好能封闭混凝土表面为准。在任何情况下，施工后漆膜表面不应出现光泽。 也适用于封闭热喷金属涂层。 老人牌环氧封闭漆 05993 用于低温/温和的气候条件。
使用温度:	最大，干燥条件下，140°C。
证 书:	符合 EU directive 2004/42/EC 标准，h 子类类别。
物理参数:	
颜色/色号:	透明/00000
漆 面:	平光
体积固体含量:	29±2%
理论涂布率:	见备注
闪 点:	25°C
比 重:	0.9 千克/升
指 触 干:	约 3-4 小时 (20°C)
完全固化:	7 天 (20°C)
挥发性有机化合物含量(V.O.C):	606 克/升
储存期 :	自生产之日起基料 3 年，固化剂 3 年 (25°C)。
施工说明:	
混合比率:	基料 05999 : 固化剂 95040 = 4 : 1 (体积比)
施工方法:	无空气喷涂 / 刷涂
稀 释 剂 (最大体积):	08450 (5%) / 08450 (5%)
混合使用期:	8 小时 (20°C)
喷孔尺寸:	0.43-0.53 毫米
喷嘴压力:	10.0 兆帕 (无空气喷涂数据仅供参考，实用时可以调整。)
工具清洗:	老人牌工具清洗剂 99610
漆膜厚度:	无关 (请详见备注)
重涂间隔:	根据指标要求。
安 全 :	小心使用本品。使用前和使用时，请注意包装标签上的注意事项。此外，还应该遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。

Product Data Sheet

老人牌环氧封闭漆 05990

基料：05999

固化剂：95040



表面处理: **混凝土:** 用乳化清洗的方法除去所有的光滑剂和其它污染物，再用高压清水冲洗。用机械处理的方法，最好用喷砂方法，或用酸处理方法来清除浮渣和松散物质以形成坚硬、粗糙、均匀的表面。根据相关指标要求用合适的封闭漆封闭表面。

热喷金属涂层: 金属涂层施工后不久就应施工本品，经确认本品可阻止多孔涂层受到污染。

施工条件: 施工到一干燥洁净的表面，表面温度高于露点以防止凝露。只有在施工和固化能够进行的条件，即温度高于 0°C，湿度不低于 30% 的情况下使用。油漆自身温度应高于 15°C。在狭窄空间施工和干燥期间，必须提供足够的通风。

加涂油漆: 无，或按规定加涂。

备注: VOC-EU Directive 2004/42/EC :

产品	未稀释	稀释5%体积	阶段II, 2010
0599000000	606克/升	618克/升	750克/升

其它颜色的 VOC 含量，请参阅产品安全说明书。

施工: 用于浸透吸附性底材表面。为得到良好的使用效果，施工前需估计封闭漆的稀释程度。无论在任何时候本品表面都不能为有光表面，在涂下一道漆之前，多余施涂的本品必须用砂纸打磨、扫砂或者其他类似的方法清除。

实际上，根据表面粗糙度、底材孔隙以及施工方法，本品的涂布率大概为 20 平米/升。

漆膜厚度/稀释: 稀释剂的实际总用量与温度、底材表面情况和类型，以及实际的施工技术有关。

注意: 本品仅适用于专业用途。

公布日期: 2017 年 8 月-059900000