

概 述:	老人牌曲轴箱漆 52420 是一种醇酸漆，用于柴油机的曲轴箱。固化后漆膜能够耐高达 90°C 的脂肪族矿物油。
用 途:	用于柴油机曲轴箱或类似部位的保护涂层。
物理参数:	
颜色/色号:	白色/10000，其它颜色参考色卡列表。
漆 面:	有光
体积固体含量:	47±2%
理论涂布率:	13.4 平方米/升
闪 点:	38°C
比 重:	1.2 公斤/升
表 干:	1.5 小时 (20°C)
透 干:	2.5 小时 (20°C)
挥发性有机化合物含量(V.O.C):	418 克/升
施工说明:	
施工方法:	无空气喷涂 / 有空气喷涂 / 刷涂
稀释剂 (最大体积):	08230 (5%) / 08230 (15%) / 08230 (5%)
喷孔尺寸:	0.46-0.53 毫米
喷嘴压力:	15.0 兆帕
工具清洗:	稀释剂 08080
漆膜厚度:	湿膜: 75 微米 干膜: 35 微米
重涂间隔:	根据制备要求。
表面处理:	施工的钢材表面应干燥、清洁，无灰尘、油脂和其它污染物。 维修：如果要再次给钢材表面涂上油漆时，旧的表面应清除油脂，并应用钢丝刷仔细清洗。施工前，表面彻底清除油脂非常重要。
施工条件:	按标准的要求进行施工。 施工和干燥过程中，在有限的空间应提供足够的通风。为确保完全固化（通过氧化作用干燥），有必要提供足量的新鲜空气。建议温度不得最低 5°C。要避免漆膜过厚以免延缓/阻碍漆膜完全固化。
加涂油漆:	无。
备 注:	固化 ：本品施工 7 天后 (20°C)，才具有最好的耐油性。(5°C 时则需要 25 天)。
安 全:	小心使用本品。使用前和使用时，请注意包装标签上的安全事项。此外，还应参考材料安全说明并遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。
注 意:	本品仅适用于专业用途。
发布日期:	2016 年 6 月-52420